

RECA

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



TECHNICKÝ LIST

Arecal Roststop Primer, Základní nátěr – červenohnědý

Art.č.: 0897 261 400, obsah 400 ml, balení: 1/16

Vlastnosti výrobku:

Univerzálně použitelný, rychle schnoucí a dobře brousitelný antikoroziční nátěr s vysokou krycí schopností a snadným nanášením.

Zpracování:

Podklady: železné kovy a pozinkované povrchy

Příprava: Železné kovy: pokud je zapotřebí, odstraňte uvolněnou rez. Bruste. Pozinkované plochy očistěte čpavkovým čističem (např. Uniclean plus) za použití plastového brusného rouna. Důkladně omyjte čistou vodou. Všechny pozinkované plochy zbavte beze zbytku bílé rzi (uhličitan zinečnatý). Zásadně lakujte pouze na suché podklady zbavené mastnoty a prachu.

Příprava: Dózu důkladně 2 minuty protřepejte. Vyzkoušejte na vzorku.

Vzdálenost
při postřiku: 15 – 20 cm

Postup při
postřiku: 1 – 2x postříkejte, mezi prvním a druhým postřikem dodržujte pauzu 5-10 min. Jeden postřik odpovídá tloušťce suché vrstvy ca. 25µm

Schnutí: Uvedené doby schnutí se vztahují k tloušťce suché vrstvy 50µm při okolní teplotě 20°C

povrch nezachytává částice prachu (stupeň schnutí 1 podle DIN 53150) : po 10 min
nelepí na omak (stupeň schnutí 1 podle DIN 53150): po 35 min
brousitelné: po 45 min

Další zpracování: suché nebo mokré broušení brusným papírem P400-P500.
Přelakovatelné dostupnými krycími laky 1K a 2K

Ukončení práce: Po ukončení lakování dózu otočte a vyprázdněte ventil

RECA

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



Specifikace:

Základní surovina:	Nitrokombinační pryskyřice
Hodnota VOC (těkavé organické sloučeniny):	<820 g/l (aerosolová dóza vč. hnacího plynu)
Označení:	Xi, F+. Další informace viz. Bezpečnostní datový list
Podíl pevných látek:	ca. 20% (zředěný lak bez hnacího plynu)
Barva:	červenohnědá (RAL 8012)
Stupeň lesku:	matný
Stabilita při skladování:	5 let

Údaje o stabilitě při skladování se vztahují na nepoužité dózy při správném skladování mezi 15-25°C a rel. vlhkosti vzduchu nad 60%. Dózy se musí skladovat a přepravovat vzpřímeně, v suchu a chráněné před chemickými a mechanickými vlivy. Musí být dodržovány bezpečnostní pokyny uvedené na dóze a dbát všech zákonných ustanovení pro skladování.

Bezpečnostní text:

Podle zákonných požadavků viz aktuální bezpečnostní datový list na adrese www.reca.cz

Odpovědnost:

Tyto informace vám chceme předat na základě našich pokusů a zkušeností dle nejlepšího vědomí. Odpovědnost za výsledek zpracování však v jednotlivém případě nemůžeme převzít kvůli množství různých aplikací a skladovacích podmínek a podmínek zpracování mimo naši oblast vlivu. To platí i pro využití našich technických a obchodních služeb zákazníkům, které jsou k dispozici bezplatně. Vždy doporučujeme provedení vlastních pokusů. Ručíme na konstantní kvalitu našich produktů. Technické změny a inovace nám zůstávají vyhrazeny.