

RECA

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



TECHNICKÝ LIST

Rychlomontážní cement Ulith-Fix 2

Obj. č.: 0898 515 12, obsah 15 kg, jedn. bal. 1

Vlastnosti produktu:

Rychlotuhnoucí (2 - 4 min) montážní malta pro interiérové i exteriérové aplikace, k upevnění, ukotvení, opravě, vsazení a utěsnění. Alkalická, bez obsahu chloridů, rychle tvrdnoucí. Zatížitelná po asi 10 min. Vodovzdorná, ale propustná pro vodní páru, brzdící korozi, odolná vůči povětrnostním vlivům a mrazu.

Oblasti použití:

K provedení rychlých a jednoduchých oprav, montáží, k ukotvení dveří, zárubní, vrat do hal a garáží, sanitárních a elektrických instalací, k montáži topení, usazování hmoždinek atd. K utěsnění průrazů v betonu, zdivu a trubkách stejně jako k opravě nášlapných schodů, potěrů, betonu a omítky.

Složení:

Normované pojivo dle DIN 1164 a DIN 1060, usušené minerální plnivo vybrané hrubosti, třída stavebních materiálů A1, dle DIN 4102, nehořlavé.

Zpracování:

Očistěte a navlhčete podklad. Musí být prostý prachu a jiných volných složek, bez špíny, oleje, tuku a vosku. Zdrsněte nebo odstraňte staré nátěry. Podklad dobře navlhčete. Nezpracovávejte na zmrzlém podkladu.

Neželezné kovy se musí opatřit ochranným nátěrem nebo plstěnou bandáží. Smíchejte v čisté nádobě 1 obj. dílu vody na asi 3 obj. díly prášku a rozmíchejte do hladka. Připravujte jen tolik, kolik lze zpracovat během asi 2 minut. Pro velké a hluboké ukotvení lze přimíchat křemenný písek o velikosti částic 0-2 mm v poměru 3 obj. díly Ulith-Fix na 1 obj. dílu písku. Přitom je třeba dbát na to, že se přidávkem písku mění pevnosti a chování při tuhnutí. Jiné látky se přidávat nesmí.

Následná úprava:

Čerstvá místa na omítce při vysokých teplotách příp. vlhčete. Při aplikacích v exteriéru v oblastech s emisemi oxidu siřičitého by se měl povrch malty po 24 h kvůli dlouhodobé ochraně před rozkladným vlivem síranů natřít silikonovým nebo betonovým nátěrem, který uzavírá póry.

Upozornění:

Vyšší teploty zrychlují, nižší zpomalují proces tuhnutí. V létě rozmíchejte pokud možno se studenou, v zimě s teplou vodou.

RECA

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



Technické údaje:

Poměr mísení: díly prášku	asi 0,15 - 0,2 l vody na 1 kg prášku, příp. 1 obj. díl vody na 3 obj. díly prášku
Vydatnost:	1 kg Ulith-Fix dá asi 1,2 l vlhké malty
Doba zpracovatelnosti:	cca 2 - 4 min
Zatížitelnost:	po asi 10 min
Teplota zpracování: rozmíchání lze	nad 5°C teploty předmětu a vzduchu (při použití teplé vody na zpracovat i při nižších teplotách).

Uskladnění:

V suchu v originální nádobě, bez kontaktu s podlahou. Skladovatelný min. 6 měsíců bez ovlivnění vlastností. V řadě případů ukazují zkušenosti, že je tento produkt za uvedených skladovacích podmínek schopen udržet své vlastnosti déle než 1 rok.

Bezpečnostní text:

Dle zákonných předpisů, viz aktuální bezpečnostní datový list na www.reca.co.at.

Právní upozornění:

Tyto informace představují rady na základě našich pokusů a zkušeností dle našeho nejlepšího vědomí. Nemohou však být závazně pro výsledek zpracování v jednotlivém případě kvůli vysokému počtu aplikací a skladovacím a zpracovacím podmínkám, které jsou mimo náš vliv. To platí i při uplatnění našeho nezávazně poskytovaného technického a obchodního servisu. Doporučujeme vždy provedení vlastních pokusů. Ručíme za konstantní kvalitu našich produktů. Technické změny a další vývoj si vyhrazujeme.